

## OK Tigrod 13.08

A copper coated, low alloyed, manganese-molybdenum (1,5% Mn, 0,4% Mo) rod for GTAW of creep resistant steels of the same type, such as pipes in pressure vessels and boilers with a working temperature of up to about 500°C. The rod can also be used for welding low-alloyed high tensile strength steels.

Классификации	AWS A5.28 : ER80S-D2
---------------	----------------------

Тип сплава	Low alloyed steel (0.5 % Mo)
Защитный газ	I1 (EN ISO 14175)

### Механические свойства при растяжении

Состояние	Предел текучести	Предел прочности при растяжении	Удлинение
<b>Ar (I1) AWS</b>			
После сварки	520 MPa	615 MPa	28 %
<b>Ar (I1) EN</b>			
После сварки	620 MPa	690 MPa	24 %

### Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи

Состояние	Температура испытания	Работа удара
<b>Ar (I1) AWS</b>		
<b>Ar (I1) EN</b>		

### Хим. состав проволоки

C	Mn	Si	Ni	Mo
0.07	1.8	0.7	0.05	0.4