

OK Flux 10.31

Neutral, agglomerated, slightly molybdenum alloyed flux for strip cladding with unalloyed CMn-steel strips.

Классификации	EN ISO 14174 : S A CS 3 Mo DC
Сварочный ток	1000 A
Тип шлака	Calcium silicate SiO ₂ -MgO-Al ₂ O ₃ -(CaF ₂)
Перенос легирующего элемента	Molybdenum alloying
Плотность	nom 1.0 kg/dm ³
Показатель щелочности	nom 1.0

Хим. состав				
Mo	Al ₂ O ₃ +MnO	CaF ₂	CaO+MgO	SiO ₂ +TiO ₂
2	17	9	30	37